

PRODUKTOVÝ LIST

PARABIT V S35 bobina 50 (V60 S3,5)

Oxidovaný asfaltový pás

POPIS PRODUKTU

Asfaltový pás so šírkou 0,5m s nosnou vložkou zo sklenenej rohože, na hornom povrchu krytý jemnozrnným posypom a na spodnom je opatrený spáliteľnou fóliou

POUŽITIE

- Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech. Prípadne medziľahlý pás
- Spodný asfaltový pás určený proti zemnej vlhkosti, obvykle sa natavuje na betónový podklad ošetrovaný penetračným náterom, pokladá sa do oblastí pod murivo, pod steny.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Šírka pásu 0,5m (vhodné pod steny hr. $\leq 0,3\text{m}$)
- Neobsahuje nebezpečné látky
- Ľahká konštrukcia pásu
- Jednoduchá aplikácia

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Osvedčenie o zhode riadenia výroby – vystužené asfaltové pásy pre hydroizoláciu striech podľa STN EN 13707. Vydané Vyhlásenie o parametroch a označené značkou CE.
- Osvedčenie o zhode riadenia výroby – vystužené asfaltové pásy na izoláciu proti vlhkosti a na izoláciu proti tlakovej vode podľa STN EN 13969.
- Vydané Vyhlásenie o parametroch označené značkou CE

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Chemická báza	Oxidovaný asfaltový pás	
Balenie	Dĺžka rolky: 10 m	
	Šírka rolky: 0,5 m	
	20 ks na nevratnej palete 800 x 1200 mm	
Vzhľad / farba	Povrchová úprava vrchná	Minerálny jemnozrnný posyp
	Nosná vložka pásu	Skelná rohož V-60 g/m ²
	Typ krycieho asfaltu	Oxidovaný, obojstranný
	Povrchová úprava spodná	PE fólia

Produktový list

PARABIT V S35 bobina 50

Dátum vydania: 07/2022

Jedinečný identifikačný kód výrobku: 6262

Podmienky skladovania	Rolky sa ukladajú v dopravných prostriedkoch zásadne na paletách v originálnom balení. Musia byť dopravované a skladované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe (s osou kolmo k podlahe). Aj po vybratí rolky z paletovej jednotky musí byť rolka skladovaná vždy vo vertikálnej polohe. Výrobok musí byť pri skladovaní chránený proti mechanickému poškodeniu, priamemu slnečnému žiareniu a iným zdrojom tepla.	
Prehlásenie o výrobku	EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolačné pásy a fólie – Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácii striech. Prípadne medziľahlý pás. EN 13969:2004+A1:2007 Hydroizolačné pásy a fólie – Asfaltové pásy na izoláciu proti vlhkosti.	
Viditeľné defekty	Vyhovuje	(EN 1850-1)
Dĺžka	$\geq 10 \text{ m}$	(EN 1848-1)
Šírka	$\geq 0,5 \text{ m}$	(EN 1848-1)
Efektívna hrúbka	$3,5 \pm 0,2 \text{ mm}$	(EN 1849-1)
Priamosť	$\leq 20 \text{ mm} / 10 \text{ m}$	(EN 1848-1)
TECHNICKÉ INFORMÁCIE		
Tažnosť	Pozdĺžna / priečna: $4/4 \pm 2 \%$	(EN 12311-1)
Pevnosť v ťahu	Pozdĺžna: $500 \pm 100 \text{ N}/50\text{mm}$ Priečna: $350 \pm 100 \text{ N}/50\text{mm}$	(EN 12311-1)
Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca)	Pozdĺžna: $80 \pm 30 \text{ N}$ Priečna: $80 \pm 30 \text{ N}$	(EN 12310-1)
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	Metóda A $\geq 5 \text{ kg}$	(EN 12730)
Odolnosť proti nárazu	Metóda A $\geq 500 \text{ mm}$	(EN 12691)
Chemická odolnosť	Základná odolnosť proti chemikáliam je uvedená v EN 13707, EN 13969	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	$\leq 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	(EN 1109)
Odolnosť proti stekaniu pri vyšších teplotách	$\geq 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$	(EN 1110)
Vodotesnosť	$\geq 200 \text{ kPa}$	(EN 1928)
Reakcia na oheň	Trieda E	(EN 13501-1)
Správanie pri vonkajšom požiari/systém	V závislosti na strešnom systéme	(EN 13501-5)
Priepustnosť vodných pár	NPD ($\mu = 20\,000$)	(EN 1931)
Umelé stárnutie	Ohybnosť / Stekavosť: $\leq 0^{\circ}\text{C} / \geq 70^{\circ}\text{C}$ Vodotesnosť: $\geq 200 \text{ kPa}$	(EN 1296)

Produktový list

PARABIT V S35 bobina 50

Dátum vydania: 07/2022

Jedinečný identifikačný kód výrobku: 6262

APLIKAČNÉ INFORMÁCIE

Teplota vzduchu okolia	min. +5 °C
------------------------	------------

Teplota produktu	min. +5 °C
------------------	------------

APLIKÁCIA

Typ S nataviteľný plameňom horáka, výnimočne lepený. Pozdĺžne a priečne spoje odporúčame vykonávať s presahmi min. 10 cm. Počas aplikácie používajte pracovné ochranné pomôcky. Pred aplikáciou výrobku odporúčame preštudovať Návod na použitie uložený na www.sika.sk v sekcii Na stiahnutie.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť rovnomerný, pevný, hladký a zbavený akýchkoľvek ostrých výčnelkov alebo otrepov, čistý, suchý, bez mastnoty, bitumenu, oleja, prachu a volných častíc. V prípade potreby použite vhodný penetračný náter. Riadte sa pokynmi uvedenými v technickom liste produktu.

ZAROVNANIE PÁSU

Pred aplikáciou jednotlivé roľky rozviňte, zarovnajte s okrajmi. Potom znova role zviňte.

MECHANICKÉ KOTVENIE

Asfaltový pás nie je vhodný na mechanické kotvenie.

APLIKÁCIA HORÁKOM

Na zahriatie spodnej strany pásu, kde sa nachádza spaliteľná PE fólia, použite plynový horák s dostatočným výkonom. V momente, keď sa spodná strana pásu vplyvom zahriatia začne topiť, je pás pripravený na lepenie. Počas nahrievania odvíjajte rolu. Pri správnej aplikácii vzniká v spoji po celej dĺžke pásu a v priečných spojoch viditeľný výtok asfaltu široký do jedného cm.

ÚDRŽBA

Na zachovanie funkcie hydroizolácie počas životnosti výrobku je vhodné pravidelne kontrolovať jeho stav. Najmä porušenie spojov, detaily, klampiarskych prvkov, odtokových častí atď. Ďalej je vhodné odstrániť z povrchu vegetáciu, ako je opadané lístie, popr. mach.

LIMITY

Zabráňte kontaktu asfaltového pásu s organickými rozpúšťadlami a materiálmi z titán - zinku. Zabráňte mechanickému poškodeniu asfaltových pásov počas aplikácie. V uzavretých priestoroch zaistite počas aplikácie dostatočný prívod vzduchu.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

Produktový list

PARABIT V S35 bobina 50

Dátum vydania: 07/2022

Jedinečný identifikačný kód výrobku: 6262

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Produktový list

PARABIT V S35 bobina 50

Dátum vydania: 07/2022

Jedinečný identifikačný kód výrobku: 6262

BUILDING TRUST

